

PLANAS

Artículo	BLADE
Categoría	007 S3
Tallas	SRC
Encajar	36 - 47
Peso (la mitad par, talla 42) Metal free	11 400 gr
Certificación	No CE

CORTE	DryShell, tejido extremadamente tenaz, resistente a la abrasión y a los tirones, hidrófugo y transpirable
FORRO	de poliamida, con absorción rápido de la humedad, antibacteriana, altamente transpirable. Asegura mayor confort durante toda la jornada laboral. Optima resistencia a la abrasión.
PUNTERA	Alu-S, in aluminio 200 Joule
PLANTILLA ANTIPERFORACION	No magnético, en material compuesto, 40% más ligero y más flexible que las láminas de acero. Al mismo tiempo que se garantiza una mayor protección cubriendo 100% de la superficie. Certificado EN ISO 12568:2010
PLANTILLA	espuma de poliuretano de 10 mm, forrado con tejido antibacteriano
SUELA	XL, Extralight, suave, ligero, antideslizante



EAGLE 410 collection

	Exigencia EN ISO 20345:2011	Resultados obtenidos
CORTE		
Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq*h $\geq 0,8$	7,5
Coefficiente de permeabilidad	mg/cmq ≥ 15	66
FORRO		
Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq*h ≥ 2	11,1
Coefficiente de permeabilidad	mg/cmq ≥ 20	97,7
PUNTERA		
Resistencia al impacto: luz libre	m ≥ 14	15
Resistencia a la compresión: luz libre	m ≥ 14	15,5
PLANTILLA ANTIPERFORACION		
Resistencia a la perforación (EN ISO 12568: 2010)	m N ≥ 1100	≥ 1100
RESISTENCIA ELECTRICA		
- En condiciones de humedad (85% de humedad relativa)	M $\geq 0,1$	74
- En condiciones secas (30% de humedad relativa)	$\Omega \leq 1000$	360
SUELA		
Resistencia a la abrasión: pérdida de volumen	mm3 ≤ 4	1
resistencia a la flexión: ampliación de la incisión	mm ≤ 12	1
Resistencia a los hidrocarburos: cambio de volumen	% ≥ 20	30
Absorción de energía en el talón	J $\geq 0,13$	0,22
Coefficiente de adherencia de la suela sobre suelo en acero lubricado por glicerina	talón a 7 ° en $\geq 0,18$	0,27
Coefficiente de adherencia de la suela sobre suelo de cerámica lubricados por el detergente	el plan talón a $\geq 0,28$	0,42
	7 ° en el plan $\geq 0,32$	0,50

Perf. Italia Srl, todos los derechos reservados. Los datos presentados en esta hoja de datos están sujetos a cambios sin previo aviso debido a la evolución de los materiales y objetos. versión 1.0