



**REDES ESPECIALES
ADAMIR**

AGRICULTURA -- CONSTRUCCION -- DEPORTES -- OCIO

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PRODUCTO	TMS2010010201
DESCRIPCIÓN	TEJIDO PLANA MONOFILAMENTO 6x5 HDPE ESTABILIZADO, VERDE, REMETIDO

CARACTERÍSTICAS		NOMINAL	MIN.	MAX	UNIDAD	MÉTODO
MATERIA BASE DEL TEJIDO		HDPE	-	-	-	-
COLOR DEL TEJIDO		VERDE	-	-	-	PANTONE
PESO TOTAL		79	71	87	GR / M ²	ISO 3801-2
Nº DE HILOS	URDIMBRE	60	59	61	x 10 CM	ISO 7211-2
	TRAMA	50	49	51		
	REFUERZO LATERAL EXTERNO	180	176	184		
	REFUERZO LATERAL INTERNO					
	REFUERZO CENTRAL	120	118	122		
FUERZA MÁXIMA (F)	URDIMBRE	560	504	-	N / 5 CM	ISO 13934-1
	TRAMA	460	414	-		
	REFUERZO LATERAL EXTERNO	1600	1440	-		
	REFUERZO LATERAL INTERNO			-		
	REFUERZO CENTRAL	1200	1080	-		
ALARGAMIENTO A LA FUERZA MÁXIMA	URDIMBRE	18	15	21	%	
	TRAMA	17	14	20		
	REFUERZO LATERAL EXTERNO	23	20	26		
	REFUERZO LATERAL INTERNO					
	REFUERZO CENTRAL	19	16	22		
MATERIA BASE DEL PLASTIFICADO			-	-	-	-
COLOR DEL PLASTIFICADO	CARA 1		-	-	-	PANTONE
	CARA 2		-	-		
PESO DEL PLASTIFICADO	CARA 1				GR / M ²	ISO 2286
	CARA 2					
DIMENSIONES DEL PORO	LONGITUDINAL	1,71	-	-	MM	INTERNO
	TRANSVERSAL	1,38	-	-		
POROSIDAD		71	-	-	%	INTERNO
SOMBREO		16	-	-		
EFFECTO CORTAVIENTOS		11	-	-	%	ISO 9237
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE ¹			50/2.304	-	%(F) / H	ISO 13934-1

1.- Intemperización realizada según la norma ASTM G-154 en cámara QUV UV-VAPOR (con lámparas UV-B). Ciclo UV: 8 h, 60° C, 0,63 w/m²/nm. Ciclo condensación: 4h, 50° C.

REFUERZOS	UN REFUERZO A CADA LADO DE 5 CM (±10 %) DESDE EL BORDE DEL TEJIDO. UN REFUERZO CENTRAL DE 10 CM (±5%) EN ANCHOS SUPERIORES A 2 M.
MARCAS	UNA RALLA DE 2 MM AMARILLO ORO A CADA LADO DE LOS REFUERZOS DOS RALLAS DE 2 MM INDICANDO EL AÑO DE FABRICACIÓN EN EL CENTRO DE LOS REFUERZOS.
ANCHOS	ANCHOS SIN COSTURA DE HASTA 5M, DE 50 EN 50 CM, Y ANCHOS ESPECIALES (BAJO DEMANDA). TOLERANCIAS DE ± 3 %

NOTA: Los anteriores valores tienen carácter relativo a las condiciones estandar reseñadas y no presuponen, por tanto, una garantía jurídica relativa a su rendimiento en una aplicación concreta. Estos valores están basados en nuestras experiencias actuales, pudiendo verse modificados en posteriores revisiones.